



## ООО «Производство металлических порошков»

### Оловянно-свинцовые припой



#### Область применения

Оловянно-свинцовые припои применяют для лужения и пайки практически во всех сферах промышленности, а также в быту. Выпускается оловянно-свинцовый припой в чушках, в строгом соответствии с **ГОСТ 21930-76**, а также оловянно-свинцовый припой в изделиях, в строгом соответствии с **ГОСТ 21931-76**.



#### Химический состав

Вся продукция проходит тщательный химический и спектральный анализ в собственной аттестованной лаборатории.

Марка припоя	Sn %	Pb %	Sb %	Другие основные компоненты %
<b>Бессурьмянистые</b>				
ПОС 90	89-91	Остальное	-	-
ПОС 63	62,5-63,5	Остальное	-	-
ПОС 61	59-61	Остальное	-	-
ПОС 40	39-41	Остальное	-	-
ПОС 30	29-31	Остальное	-	-
ПОС 10	9-10	Остальное	-	-
ПОСК 50-18	49-51	Остальное	-	Cd 17-19
ПОСК 2-18	1,8-2,3	Остальное	-	Cd 17,5-18,5
ПОС 61М	59-61	Остальное	-	Cu 1,2-2,0
<b>Малосурьмянистые</b>				
ПОССу 61-0,5	59-61	Остальное	0,05-0,5	-
ПОССу 50-0,5	49-51	Остальное	0,05-0,5	-
ПОССу 40-0,5	39-41	Остальное	0,05-0,5	-
ПОССу 35-0,5	34-36	Остальное	0,05-0,5	-
ПОССу 30-0,5	29-31	Остальное	0,05-0,5	-
ПОССу 25-0,5	24-26	Остальное	0,05-0,5	-
ПОССу 18-0,5	17-18	Остальное	0,05-0,5	-
<b>Сурьмянистые</b>				
ПОСу 95-5	Остальное	-	4,0-5,0	-
ПОССу 40-2	39-41	Остальное	1,5-2,0	-
ПОССу 35-2	34-36	Остальное	1,5-2,0	-
ПОССу 30-2	29-31	Остальное	1,5-2,0	-
ПОССу 25-2	24-26	Остальное	1,5-2,0	-
ПОССу 18-2	17-18	Остальное	1,5-2,0	-
ПОССу 15-2	14-15	Остальное	1,5-2,0	-
ПОССу 10-2	9-10	Остальное	1,5-2,0	-

ПОССу 8-3	7-8	Остальное	2,0-3,0	-
ПОССу 5-1	4-5	Остальное	0,5-1,0	-
ПОССу 4-6	3-4	Остальное	5,0-6,0	-
ПОССу 4-4	3-4	Остальное	3,0-4,0	-



## Ассортимент припоев в изделиях

Проволока														
Диаметр, мм	0,4	0,5	0,6	0,8	0,95	1,0	1,2	1,5	1,8	2,0	3,0	4,0	5,0	
Трубка с канифолью/флюсом														
Наружный диаметр, мм	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0						
Прутки круглые														
Диаметр, мм	8,0			10,0			12,0			15,0			16,0	
Прутки трехгранные														
Размер сторон, мм	10			12			14			16				
Прутки квадратные														
Размер сторон, мм	5	7	9	11	13	15								
Лента														
Под заказ														

## Фасовка и упаковка

Для удобства в обращении оловянно-свинцовые припои производят в мелкой фасовке в следующих вариантах:

- Катушка 50 гр.
- Катушка 100 гр.
- Катушка 200 гр.
- Катушка 500 гр.
- Катушка 1 кг.
- Бухта 1 кг.
- Спирали 1м, 2м.

