

PE 1228W

Свинцово-кислотные аккумуляторы **Prometheus Energy** серии PE являются ярким примером герметизированных, необслуживаемых батарей с системой рекомбинации газов (VRLA), произведенных по AGM технологии (электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе)

PE...W является серией, разработанной специально для использования в источниках бесперебойного питания серверных и других аналогичных системах. Обладает высокой энергоотдачей благодаря использованию при производстве более массивных пластин.



Конструкция батареи

Компонент	Полож. пластина	Отриц. пластина	Корпус	Крышка	Клапан	Клеммы	Сепаратор	Электролит
Материал	Диоксид свинца	Свинец	ABS	Каучук	Каучук	Медь	Стекловолокно	Серная кислота

Технические характеристики

Номинальное напряжение.....	12 В
Число элементов.....	6
Срок службы.....	8 лет
Номинальная мощность (25°C)	
15 мин. разряд пост. мощностью до 1,67В/эл.....	28 Вт


Саморазряд.....	3% емкости в месяц при 20°C
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи(25°C)	21 мОм

Рабочий диапазон температур

Разряд.....	-15÷60°C
Заряд.....	-20÷60°C
Хранение.....	-20÷60°C
Макс. разрядный ток (25°C).....	97.5 А (5с)
Циклический режим (2,4÷2,45 В/эл)	
Макс. зарядный ток.....	2.8 А
Температурная компенсация.....	-18мВ/°C
Буферный режим (2,25÷2,3 В/эл)	
Температурная компенсация.....	-30мВ/°C

Сферы применения

- ▶ Источники бесперебойного питания
- ▶ Источники резервного энергоснабжения
- ▶ Медицинское оборудование
- ▶ Системы контроля и доступа
- ▶ Системы тревожного оповещения
- ▶ Переносные и портативные приборы
- ▶ Различные области приборостроения




Особенности

- ▶ Технология AGM позволяет рекомбинировать до 99% выделяемого газа;
- ▶ Нет ограничений на воздушные перевозки;
- ▶ Соответствие требованиям UL, IEC, Гост Р;
- ▶ Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают низкий саморазряд, высокую конструктивную прочность решетки;
- ▶ Необслуживаемые. Не требует долива воды;
- ▶ Высокая плотность энергии;
- ▶ Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение

Габариты (±2мм)

Длина, мм.....	151
Ширина, мм.....	65
Высота, мм.....	94
Полная высота, мм.....	100
Вес (±3%), кг.....	2,25



Разряд постоянным током, А (при 25°C)

В/эл-т	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	45 мин	1 ч	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	6 ч	8 ч	10 ч	20 ч
1,60	35.6	21.7	16.6	13.4	9.7	6.9	5.37	2.90	2.06	1.63	1.36	1.17	0.93	0.765	0.386
1,67	34.7	21.2	16.2	13.2	9.5	6.8	5.28	2.86	2.03	1.60	1.34	1.16	0.92	0.759	0.384
1,70	33.1	20.5	15.7	12.7	9.3	6.6	5.18	2.80	1.99	1.58	1.32	1.14	0.91	0.751	0.381
1,75	31.1	19.5	15.0	12.3	8.9	6.4	5.05	2.73	1.94	1.53	1.28	1.11	0.89	0.738	0.376
1,80	28.9	18.3	14.2	11.7	8.6	6.2	4.83	2.64	1.88	1.48	1.24	1.08	0.87	0.718	0.367
1,85	25.7	16.8	13.1	10.9	8.1	5.9	4.63	2.56	1.82	1.44	1.20	1.04	0.84	0.698	0.361

Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°C)

В/эл-т	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	45 мин	1 ч	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	6 ч	8 ч	10 ч	20 ч
1,60	58.1	36.0	27.9	23.0	16.9	12.2	9.74	5.32	3.79	3.02	2.52	2.19	1.74	1.451	0.769
1,67	57.7	35.7	27.8	23.0	16.8	12.1	9.63	5.27	3.76	2.98	2.50	2.17	1.73	1.442	0.766
1,70	55.9	34.9	27.3	22.5	16.5	11.9	9.51	5.18	3.71	2.94	2.46	2.14	1.71	1.429	0.761
1,75	53.3	33.7	26.3	21.9	16.0	11.6	9.31	5.05	3.61	2.87	2.40	2.09	1.69	1.404	0.753
1,80	50.4	31.8	25.0	20.9	15.5	11.3	8.88	4.91	3.52	2.78	2.34	2.04	1.65	1.368	0.739
1,85	46.3	29.9	23.5	19.6	14.8	10.8	8.55	4.79	3.42	2.72	2.27	1.98	1.59	1.333	0.725

(Примечание) Приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3 контрольно-тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.

Технические требования

- Ежемесячно проверять величину напряжения батареи.
- Каждые три месяца рекомендуется провести тренировочный заряд.

Методика тренировочного заряда:

Разряд: полностью разрядить АКБ.

Заряд: макс. ток 14,5 СА, постоянное напряжение 14,4–15,0В в течение 24 ч.

- Температурный фактор заряда: $-3\text{мВ}/^{\circ}\text{C}/\text{Эл}$.
- Срок службы АКБ зависит от количества циклов, глубины разрядов, температурного режима, напряжения заряда и других факторов.
- Если АКБ не эксплуатируется, заряжайте ее по крайней мере раз в полгода!

Способ транспортировки и хранения

- Транспортирование и хранение осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150. 9.2
- Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.
- Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -10°C до $+30^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не выше 90%.
- При хранении на стеллажах упаковки должны быть сложены не более чем в 4–5 рядов по высоте.

Утилизация

Утилизацию аккумуляторных батарей необходимо выполнять в соответствии с действующими местными экологическими нормами.

Сведения о продавце/уполномоченной организации в РФ и изготовителе

Дата производства: указана на корпусе изделия.

Гарантия: 12 месяцев.

При обнаружении неисправности аккумулятора в период гарантийных обязательств обращаться по адресу:

Импортер: ООО «Прометей», 191036 Г. Санкт-Петербург, ул. Кременчугская д.11 корп.1 кв.207

Изготовитель: «Tianneng Battery Group Co., Ltd.» Адрес: 18 Baoqiao Road, Huaxi Industrial Function Zone, Zhejiang, China 313100, Китай

Информацию о сервисных центрах Вы можете узнать на сайте prometheusenergy.ru или по телефону 8(812) 660-52-38



PROMETHEUS ENERGY - промышленные аккумуляторные батареи, представленные на российском рынке с 2010 г. оптимизированных в зависимости от назначения:
PROMETHEUS ENERGY предлагает различные серии аккумуляторных батарей, от систем телекоммуникаций и связи до источников бесперебойного питания и противопожарных систем.